


納 入 図 書

品名 キーロン GS
(5.5M)

株式会社 協 成

品名

キーロン GS
(5.5M)
JIS G 3469



単位：mm

鋼管寸法		※被覆厚さ		接着剤の厚さ	近似外径 ϕD (参考値)	
呼び径 (A)	長さ L	膜厚 t	許容差	目標値		
15	5500 +40 -0	2.0	+規定しない -0.3	0.2	25.7	
20					31.2	
25					37.6	
32		1.8			46.3	
40					52.2	
50					64.1	
65		2.0			+規定しない -0.4	79.9
80						92.7
100						118.3

※ 被覆材の厚さは、接着剤の厚さを含んだ値です。

(注) 原管は、JIS G 3452 の黒又は白管を使用し、外面はポリエチレン(緑色)とする。

(注) 管端の形状は、プレソンドとし、被覆除去長さ(h)は、15mm 以下とする。

品名	キーロン GS (5.5M)	日付	2013. 8
販売	株式会社 協成		-